



LG Hausys floors SUPREME

SUPREME обладает высокой устойчивостью к истиранию с верхним защитным слоем 0,5мм
SUPREME легко чистится и препятствует загрязнению,
благодаря высокотехнологичному полиуретановому слою.

Свойства

- **Высокая износостойкость:**
Идеально подходит для использования в помещениях с высокой проходимостью, благодаря толстому верхнему защитному слою (0,5мм)
- **Легкость при чистке:**
 - Уникальные свойства, препятствующие загрязнению
 - Легкость при чистке достигается благодаря высокотехнологичному полиуретановому HPU-слою



LG SUPREME



Другие ПВХ-Покрытия

- **Улучшенна стабильность в размерах:**
Содержит стекловолокно для плотной стабильности в размерах
- **Широкая цветовая гамма покрытия:**
Напольное покрытие SUPREME представлено в широкой цветовой гамме с идеальным дизайном



Применение

- Предназначено для использования
- в коммерческих помещениях с высокой проходимостью (EN685: 23/32-33)
 - в офисах, ресторанах и магазинах
 - в образовательных учреждениях, больницах
 - в жилых помещениях

Структура



- **Размеры**
- Толщина 2,0мм (Защитный слой 0,5мм)
- Ширина рулона: 2м
- Длина рулона: 20м

				Wood 2,0мм X 2,0м
SPR9461-05	SPR9462-05	SPR9471-05	SPR9472-05	
				
SPR7773-05	SPR7774-05	SPR8081-05	SPR8801-05	
				Dot 2,0мм X 2,0м
SPR8802-05	SPR8082-05	SPR0261-05	SPR0262-05	
				
SPR1302-04	SPR1303-04	SPR1307-04	SPR1309-04	
		Natural 2,0мм X 2,0м		
SPR1310-04	SPR1305-04			
				
SPR9102-04	SPR9103-04			
				
SPR9106-04	SPR9101-04	SPR9109-04	SPR9108-04	

* Полиграфическая печать рисунка может отличаться от реального цвета материала

Технические характеристики

Метод тестирования	Параметры	Значение
 EN 685	Классификация	23 Heavy  32-33 Heavy 
 EN 426	Ширина	2м
 EN 428	Общая толщина	2,0мм
 EN 429	Толщина защитного слоя	0,5мм
 EN 430	Вес покрытия	2 700г/м²

* Вышеуказанная информация может быть изменена в сторону улучшения без уведомления

Метод тестирования	Параметры	Значение
 EN 433	Остаточная деформация	≤0,05мм
 EN 434	Изменение линейных размеров под воздействием высоких температур	Продольное 0,05%, Поперечное -0,10%
 EN ISO 20105-B02	Цветостойкость	> 6
 EN 425	Пригодность использования под мебель на роликах	Да
 EN 13501-1	Воспламеняемость	Bfl-s1
 ГОСТ 30244-94	Группа Горючести	Г1

**Рулоны**
Коммерческие напольные покрытия

РУЛОНЫЕ НАПОЛЬНЫЕ ПОКРЫТИЯ
SUPREME